



## BOLETIM TÉCNICO

Produto: Branco Transcor ZFO

Color Index: P.White 32 C.I. 77964

Composição Química:  $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$   
Pigmento branco anticorrosivo

Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>) 5,3  
Absorção de óleo (ml/100g) 13  
pH 6,5 a 8,0

Estabilidade:

Temperatura °C	200
Ácido 5%	-
Álcali 0,25%	-
Luz pleno	-
1:5 TiO <sub>2</sub>	-
Intempérie pleno	-
1:5 TiO <sub>2</sub>	-

Resistência à solventes:

Toluol	+
Acetato de etila	+
Etanol	+
Aguarrás	+
Óleo de linhaça	+
Dioctilftalato	+
Metiletilcetona	+
Água	+

Aplicações:

- Tintas de impressão
  - Flexo solvente
  - Flexo água
  - Rotogravura
  - Serigráfica
  - Metalgráfica
  - Off-set
- Plásticos
  - Polioléfnicos
  - Estirênicos
  - PVC
  - EVA
- Tintas
  - Decorativas água
  - Decorativas solvente
  - Industriais +
  - Tinta em pó
- Outros
  - Borracha
  - Construção Civil
  - Lápis/giz