



BOLETIM TÉCNICO

Produto:	Vermelho Transcor RMN	
Color Index:	P.Red 52.2	CI 15 860
Composição Química:	Laca de Manganês de um Ácido Monoazóico copulado com BON.	
Peso Específico (g/cm ³)	1,6	
Absorção de óleo (ml/100g)	40	
pH	8	
Estabilidade:		
Temperatura °C	160	
Ácido 5%	2	
Alcali 0,25%	2	
Luz pleno	6	
1:5 TiO ₂	3	
Intempérie pleno	3	
1:5 TiO ₂	3	
Resistência à solventes:		
Toluol	4	
Acetato de etila	4	
Etanol	2	
Aguarrás	4	
Óleo de linhaça	5	
Dioctilftalato	4/5	
Metiletilcetona	3/4	
Água	4/5	
Aplicações:		
Tintas de impressão		
Flexo solvente		
Flexo água		
Rotogravura		
Serigráfica	+	
Metalgráfica	+	
Off-set	+	
Plásticos		
Poliolefínicos		
Estirênicos		
PVC	+	
EVA		
Tintas		
Decorativas água		
Decorativas solvente	+	
Industriais	+	
Tinta em pó	+	
Outros		
Borracha		
Construção Civil		
Lápis/giz	+	