

Boletim Técnico

AQ - 1020

DESCRIÇÃO

- RESINA MALEICA

APLICAÇÕES

- SELADORES E VERNIZ PARA MADEIRA
- MODIFICANTE DE RESINAS ALQUÍDICAS
- TINTAS DE IMPRESSÃO VIA ROTOGRAVURA E OFF-SET

CARACTERÍSTICAS

- RÁPIDA SECAGEM
- BOA DUREZA
- ALTO BRILHO
- PELÍCULA DE BAIXO TACK

EMBALAGEM

- SACO - 25 Kg

ARMAZENAGEM

- MANTER NA EMBALAGEM ORIGINAL, FECHADA, EM LOCAL COBERTO, SECO E ISENTO DE CONTAMINAÇÕES. ARMAZENAR ENTRE 5 E 25°C.

ESTABILIDADE

- NOVE MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

IND. ACIDEZ	23-40
COR GARDNER (1)	12 MAX
PONTO DE FUSÃO	125-135°C
(1) 50% XILOL	

MISCIBILIDADE

- SOLÚVEL EM AROMÁTICOS
- COMPATÍVEL COM ÓLEOS VEGETAIS E RESINAS ALQUÍDICAS
- PARCIALMENTE SOLÚVEL EM ALIFÁTICOS
- INSOLÚVEL EM ÁLCOOIS.

MANUSEIO

- SOLICITAR FICHA DE SEGURANÇA

Boletim Técnico AQ - 1020

***ESTE BOLETIM SUBSTITUI O ANTERIOR A PARTIR DE 01/09/05**

ESTE BOLETIM PODE NÃO DESCREVER TODAS AS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA USO DESEJADO PELO CLIENTE. DEVENDO NOSSOS PRODUTOS SEREM TESTADOS PREVIAMENTE AO SEU USO. ASSUMINDO O COMPRADOR, TODO O RISCO PELO USO E ARMAZENAMENTO INADEQUADO.